Eltex® Superstress™ CAP311

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ELTEX® Superstress™ CAP311 هو كوبوليمر بولي إيثيلين عالي الكثافة تم تصنيعه بواسطة INEOS Olefins & Polymers Europe باستخدام المحفز والعملية المدعومة الخاصة بها، والمخصصة بشكل خاص للقولبة بالحقن والضغط لأغطية اللولب لتعبئة المشروبات. إنه مناسب بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب قابلية معالجة ممتازة وصلابة عالية ومقاومة محسنة لتكسير الإجهاد. بفضل النقاء العالي والخصائص الحسية الممتازة، فهو مناسب تمامًا للتعبئة والتغليف في اتصال مباشر بالمشروبات والأطعمة الحساسة. الفوائد والميزات قابلية حقن جيدة جدًا (راتينج يشبه MFR 11) صلابة عالية مقاومة جيدة لتكسير الإجهاد حل وسط محسن للصلابة/مقاومة تكسير الإجهاد خصائص حسية ممتازة يتم التحكم فيها بجودة عالية درجة خالية من عامل الانزلاق تطبيقات قولبة الحقن والقولبة بالضغط للأغطية والأغطية لتعبئة المياه المعدنية غير الغازية والمشروبات الغازية أو المضغوطة قليلاً

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقاء عالي	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	-	-
	كثافة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خصائص حسية جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- -	
الاستخدامات	التعبئة والتغليف درع تغليف المواد الغذائية هيكل	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	12.0 hr	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2/1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.