Eltex® Superstress™ TUB124N6000

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® Superstress™ TUB 124 N6000 هو بوليمر مشترك من البولي إيثيلين عالي الكثافة مصمم لبثق أنابيب الضغط. يتم تصنيفه PE 100 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080. تم تصميم مركب PE100 هذا الذي يوفر أداءً متقدمًا لمقاومة تشقق الإجهاد المتزايدة، للسماح بأقصى قدر من السلامة في ظل جميع ظروف التركيب وتقليل تكاليف التركيب باستخدام تقنيات بدون حفر أو وضع بدون رمال الخصائص: مركب أنابيب PE 100 أزرق يعرض: مقاومة فائقة لتشقق الإجهاد قابلية معالجة جيدة جدًا - مثالية للبثق المشترك للطبقة الرقيقة التطبيقات: تقنيات إعادة تبطين المياه الأنابيب المبثوقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابلية معالجة جيدة مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	- - -	- - -
الاستخدامات	Piping	-	-
تصنيفات الوكالة	ISO PE 100 2	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق Pipe Extrusion	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.953 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
FNCT	yr	-	ISO 16770

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الأنبوب المحزز	yr	-	ISO 13479
اختبار تحميل النقطة	yr	-	-
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 10837
درجة حرارة تليين فيكات	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تشتت الصبغة		-	ISO 18553

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.