Eltex® Superstress™ TUB125N6000

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® Superstress™ TUB 125 N6000 هو بوليمر مشترك من البولي إيثيلين عالي الكثافة مصمم لبثق أنابيب الضغط. يتم تصنيفه PE 100 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080. تم تصميم مركب PE100 هذا الذي يوفر أداءً متقدمًا لمقاومة تشقق الإجهاد المتزايدة، للسماح بأقصى قدر من السلامة في ظل جميع ظروف التركيب وتقليل تكاليف التركيب باستخدام تقنيات بدون حفر أو وضع بدون رمال الخصائص مركب أنابيب PE 100 برتقالي يعرض مقاومة فائقة لتشقق الإجهاد قابلية معالجة جيدة جدًا - مثالية للبثق المشترك للطبقة الرقيقة التطبيقات تقنيات إعادة تبطين الغاز الأنابيب المبثوقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي بوليمر مشترك قابلية تشغيل جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	Piping system نقل وتوزيع الغاز الطبيعي	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ISO PE 100 ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080.	-	-
المظهر	برتقالي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	Pipeline extrusion molding بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.952 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.