Eltex® MED PH22D630

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين منخفض الكثافة للقولبة بالنفخ الصيدلانية المزايا والميزات Eltex® MED PH22D630 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة يتم إنتاجه في عملية الضغط العالي والمخصص للقولبة بالنفخ للعبوات اللينة والمرنة للمنتجات الصيدلانية. يتم إنتاج Eltex® MED PH22D630 وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة وهو خالٍ من المواد المضافة. يتوفر Eltex® MED PH22D630 في شكل حبيبات. التطبيقات يمكن استخدام Eltex® MED PH22D630 في آلات "النفخ والتعبئة والإغلاق" لإنتاج الأمبولات والزجاجات. يمكن أيضًا استخدام المنتج للمنتجات الصيدلانية المصنعة بتقنيات تحويل أخرى مثل القولبة بالحقن ونفخ الأغشية. المنتج غير مخصص للتعقيم الحراري

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EP Monograph 3.1.4 USP 29 USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ فيلم منفوخ قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	49	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	240 MPa	34809.12 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	450 %	-	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	49.0 C°	120.2 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	160-200 °C	320.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.