Eltex® MED PH30D630

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين منخفض الكثافة لقولبة نفخ الأدوية الفوائد والميزات Eltex® MED PH30D630 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة يتم إنتاجه في عملية الضغط العالي والمخصصة لقولبة نفخ العبوات اللينة والمرنة للمنتجات الصيدلانية. يتم إنتاج Eltex® MED PH30D630 وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة وهو خالٍ من المواد المضافة. يتوفر Eltex® MED PH30D630 في شكل حبيبات. التطبيقات يمكن استخدام Eltex® MED PH30D630 في آلات "النفخ والتعبئة والإغلاق" لإنتاج الأمبولات والزجاجات. يمكن أيضًا استخدام المنتج للمنتجات الصيدلانية المصنعة بتقنيات تحويل أخرى مثل القولبة بالحقن ونفخ الأغشية. يتحمل Eltex® MED PH30D630 التعقيم بالبخار فوق 110 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	ناعم	-	-
	Steam Sterilizable	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EP Monograph 3.1.4 USP 29 USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ فيلم منفوخ قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	53	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	400 MPa	58015.2 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	54.0 C°	129.2 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	165-200 °C	329.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.