Eltex® MED 100-MG12

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® MED 100-MG12 هو نوع مخصص لتطبيقات القولبة بالحقن. التطبيقات: التعبئة والتغليف الصلب، الحاويات ذات الجدران الرقيقة، الأغطية والأقفال، المحاقن، محور طبي. المزايا والميزات: قابلية معالجة جيدة واتساق معدل تدفق الذوبان، ثبات أبعاد جيد، درجة عالية من النظافة، مستوى رائحة منخفض، بقايا محفز منخفضة، الامتثال: دستور الأدوية الأوروبي، فئة USP السادسة، DMF. نوصي باستشارة الممثل الفني لـ INEOS للحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع الصيدلاني لـ Eltex® MED 100-MG12.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نظيف/عالي النقاوة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مخلفات منخفضة	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف صلب حاويات ذات جدران رقيقة	- -	
تصنيفات الوكالة	تصنيف DMF غير محدد تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
قوة صدمة إيزود المحززة	3.7 kJ/m²	1.76 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.