Eltex® MED 100-MG25

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المزايا والميزات: Eltex® MED 100-MG25 عبارة عن متجانس بوليمر بولي بروبيلين غير مُنوى مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي، ومخصص لعمليات تحويل القولبة بالحقن التي تتطلب تدفق ذوبان عالي، وعمليات أدوات متعددة التجاويف سريعة الدوران، وثبات أبعاد جيد. يتم إنتاج Eltex® MED 100-MG25 وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة، وهو متوفر في شكل حبيبات. التطبيقات: يوصى باستخدام Eltex® MED 100-MG25 بشكل خاص لتصنيع مكونات الحقن للمحاقن وأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، والأغطية والأقفال، والحاويات ذات الجدران الرقيقة بالإضافة إلى الأنابيب، والمخصصة للتعبئة والتغليف الأولية للتطبيقات الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تدفق عالي	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	تغليف طبي	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاويات ذات جدران رقيقة أنابيب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EP Monograph 3.1.3 EP Monograph 3.1.6 USP 29 USP الفئة VI	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.4 kJ/m²	1.14 ft·lb/in²	ISO 179/A
قوة صدمة إيزود المحززة	3.2 kJ/m²	1.52 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	102 C°	215.6 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.