Eltex® MED 200-MG02

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين - كوبوليمر عشوائي للتطبيقات الطبية والصيدلانية Eltex® MED 200-MG02 هو كوبوليمر عشوائي مخصص بشكل أساسي للقولبة بالنفخ-التعبئة-الإغلاق والقولبة بالنفخ، ولكن يمكن استخدامه أيضًا للقولبة بالحقن أو القولبة بالنفخ بالحقن. يتم إنتاج Eltex® MED 200-MG02 وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة، وهو متوفر في شكل حبيبات. التطبيقات: الزجاجات والحاويات للاستخدام الطبي والصيدلاني، الأمبولات المنتجة بعملية النفخ-التعبئة-الإغلاق، الأجهزة الطبية. الفوائد والميزات: خصائص بصرية جيدة، قابل للتعقيم بالبخار عند 121 درجة مئوية، سهولة المعالجة، الامتثال للوائح الاستخدام الطبي: Eltex® MED 200-MG02 يتوافق مع مواصفات دستور الأدوية الأوروبي 3.1.3 و 3.1.6 ويلبي متطلبات إرشادات 88> ،USP 29> المتعلقة باختبار التفاعل البيولوجي في الجسم الحي (ما يسمى USP الفئة VI).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	Steam Sterilizable	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	حاويات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات طبية/رعاية صحية Pharmaceuticals	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EP Monograph 3.1.3 EP Monograph 3.1.6 USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة النفخ بالحقن قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	900 MPa	130534.2 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.