Eltex® P CAP912

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الفوائد والميزات Eltex® P CAP912 هو بوليمر عشوائي من مادة البولي بروبيلين تم تطويره خصيصًا لتطبيقات الأغطية والأغطية الواقية الملامسة مباشرة للمشروبات. يتمتع Eltex® P CAP912 بخصائص حسية ممتازة - الطعم والرائحة - وهي مضمونة ومتوافقة مع متطلبات المركبات العضوية المتطايرة وفقًا لـ EPA524.2؛ وهذا يوفر قدرة تعبئة فائقة النظافة. Eltex® P CAP912 هو بوليمر عشوائي متوسط محتوى الإيثيلين مع توازن جيد بين الصلابة والتأثير والمعالجة. إنه يوفر للقولبة بالحقن للأغطية والأغطية الواقية شفافية عالية وجودة مظهر السطح ومقاومة المفصلة. شفافية جيدة تدفق جيد تحرير جيد للقالب خصائص مفصلية جيدة خصائص حسية ممتازة ومراقبة الجودة. من أجل الحفاظ على الخصائص الحسية الممتازة، من المهم عدم تجاوز درجة حرارة الذوبان 250 درجة مئوية أثناء المعالجة. التطبيقات الأغطية والأغطية الواقية لتعبئة المشروبات غير الغازية: الماء والعصائر والمشروبات الوظيفية...

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نظيف/عالي النقاوة	-	-
	خصائص حسية ممتازة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	شفافية عالية بوليمر مشترك عشوائي	- -	
الاستخدامات	أغطية إغلاقات	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180/A
	3.3 kJ/m²	1.57 ft·lb/in²	-
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ISO 306/A50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	119 C°	246.2 F°	Internal Method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)		-	ASTM D1003
	15 %	-	-
	30 %	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.