Eltex® P HL001PF

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HL001PF هو بولي بروبيلين يتم توفيره في شكل مسحوق حر التدفق غير مستقر. تؤدي المورفولوجيا الكروية والتوزيع الضيق لحجم الجسيمات في Eltex® P HL001PF إلى سلوك خلط ممتاز مع المواد المضافة والحشو ومركزات الألوان. إنه مصمم خصيصًا لتطبيقات الأغشية (محتوى منخفض من عيون السمكة). التطبيقات الدفعات الرئيسية مركبات للأغشية المزايا والميزات سلوك خلط ممتاز مع المواد المضافة والحشو ومركزات الألوان مصمم خصيصًا لتطبيقات الأغشية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	مركزات الألوان الخلط فيلم مادة مركزة	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الخلط	-	
	بثق الأفلام	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.2 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	161 C°	321.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.