Eltex® P HV001PF

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HV001PF هو بوليمر متجانس من البولي بروبيلين يتم توفيره في شكل مسحوق حر التدفق غير مستقر. تؤدي المورفولوجيا الكروية والتوزيع الضيق لحجم الجسيمات في Eltex P HV001PF إلى سلوك خلط ممتاز مع المواد المضافة والحشو ومركزات الألوان. إنه مصمم خصيصًا لتطبيقات الأغشية (محتوى منخفض من عيون السمكة). التطبيقات: الدفعات الرئيسية والمركبات للأغشية الدفعات الرئيسية والمركبات للألواح الدفعات الرئيسية والمركبات للألياف المزايا والميزات: سلوك خلط ممتاز مع المواد المضافة والحشو ومركزات الألوان مصمم خصيصًا لتطبيقات الأغشية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	الخلط	-	-
	ألياف	-	-
	فيلم	-	-
	مادة مركزة	-	-
	ورقة	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	161 C°	321.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.