Eltex® P KF309

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® P KF309 هو بوليمر ثلاثي عشوائي ذو محتوى عالي من المونومرات المشتركة المصمم خصيصًا لعملية الأغشية المنفوخة ولا يحتوي على مواد مضافة تقنية. لذلك فهو يحظى بتقدير خاص من قبل المستخدمين الذين يرغبون في استخدام "صيغهم" الخاصة. الفوائد والميزات: درجة حرارة بدء إغلاق منخفضة نافذة إغلاق واسعة مستوى صلابة جيد نسخة حافية القدمين

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات صلابة جيدة قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة بوليمر مشترك عشوائي بوليمر ثلاثي	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	600 MPa	87022.8 psi	ISO 178
درجة حرارة بدء الختم	105 C°	221.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	126 C°	258.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.