Eltex® P KS309

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المزايا والميزات ELTEX® P KS309 عبارة عن بوليمر ثلاثي عشوائي ذو محتوى عالي من المونومرات المشتركة، مصمم خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "الأفلام ثنائية المحور بالبثق المشترك". درجة حرارة ختم منخفضة جدًا خصائص بصرية جيدة جدًا ثبات معالجة ممتاز التطبيقات طبقات مانعة للتسرب من الأفلام ثنائية المحور بالبثق المشترك للتعبئة والتغليف الفنية والغذائية مناسبة لفيلم POF القابل للانكماش الحراري ذو الفقاعة المزدوجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	59	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	105 C°	221.0 F°	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	8.7 kJ/m²	4.14 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	107 C°	224.6 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	126 C°	258.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.