Eltex® P KS341

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المزايا والميزات ELTEX® P KS341 عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين/ألفا أوليفين تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" لتعبئة المواد الغذائية والتقنية. يتميز بدرجة حرارة ختم منخفضة للغاية (أقل من 100 درجة مئوية) ويحتوي على مواد مضافة مضادة للالتصاق. تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" لتعبئة المواد الغذائية والتقنية درجة حرارة ختم منخفضة للغاية (أقل من 100 درجة مئوية) يحتوي على مواد مضافة مضادة للالتصاق التطبيقات بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين/ألفا أوليفين تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" (عملية فيلم الخيمة والنفخ)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.3 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	55	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	450 MPa	65267.1 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	92 C°	197.6 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	47.0 C°	116.6 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	115 C°	239.0 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.