Eltex® P KS351

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المزايا والميزات ELTEX® P KS351 يوفر درجة حرارة ختم حراري منخفضة جدًا (10 درجات مئوية أقل من البوليمرات المشتركة العشوائية من نوع ELTEX® P KS400) ويحتوي على مواد مضافة مضادة للالتصاق والانزلاق. تم تطويره بشكل أساسي للطبقة المانعة للتسرب في "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" لتعبئة المواد الغذائية والتقنية التطبيقات بوليمر ثلاثي الجيل الثاني تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" ولتطبيقات الأفلام المصبوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	انزلاق	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب البثق المشترك بثق الأفلام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.3 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	58	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	105 C°	221.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	105 C°	221.0 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	131 C°	267.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.