Eltex® P KS357

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المزايا والميزات ELTEX® P KS357 يوفر درجة حرارة ختم حراري منخفضة جدًا (10 درجات مئوية أقل من البوليمرات المشتركة العشوائية من نوع ELTEX® P KS400) ولا يحتوي على أي مواد مضافة تقنية. وبالتالي فهو يحظى بتقدير خاص من قبل المستخدمين الذين يرغبون في استخدام "صيغهم" الخاصة، وقد تم تصميم مجموعة التثبيت الخاصة به خصيصًا لتطبيقات الأفلام المعدنية. تم تطوير ELTEX® P KS357 بشكل أساسي للطبقة المانعة للتسرب في "فيلم معدني ثنائي المحور بالبثق المشترك". التطبيقات بوليمر ثلاثي الجيل الثاني تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم معدني ثنائي المحور بالبثق المشترك" التمعدن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة قابل للتعدين بوليمر ثلاثي	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	58	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	105 C°	221.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	105 C°	221.0 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	131 C°	267.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.