Eltex® P KS384

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الفوائد والميزات يوفر ELTEX® P KS384 درجة حرارة إغلاق حراري منخفضة جدًا (10 درجات مئوية أقل من البوليمرات العشوائية من النوع Eltex® P KS400) ويحتوي على عامل مضاد للالتصاق. تم تطويره في المقام الأول للطبقة المانعة للتسرب في "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" للتغليف الغذائي والتقني. التطبيقات بوليمر ثلاثي من الجيل الثاني تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك"

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	58	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	105 C°	221.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	105 C°	221.0 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	131 C°	267.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.