Eltex® P KS399

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الفوائد والميزات ينتمي Eltex® P KS399 إلى الجيل الثالث من راتنجات الإغلاق الحراري لشركة INEOS ويعتمد على المفهوم الهيكلي الجديد الذي تم تطويره للبوليمر الثلاثي من الجيل الثاني (سلسلة Eltex® P KS350) ويستخدم بنجاح من قبل كبار منتجي أفلام BOPP في جميع أنحاء العالم. Eltex® P KS399 هو كوبوليمر بروبيلين/ألفا أوليفين تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" للتغليف الغذائي والتقني. يوفر مزيجًا فريدًا من درجة حرارة إغلاق منخفضة للغاية (90 درجة مئوية) وسهولة محسنة في المعالجة، مع الحفاظ على الخصائص البصرية الممتازة. تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك" للتغليف الغذائي والتقني درجة حرارة إغلاق منخفضة للغاية (90 درجة مئوية) سهولة المعالجة (نقطة الانصهار >130 درجة مئوية) تطبيقات كوبوليمر حافي القدمين تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك"

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	58	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عتبة الختم الحراري	90 C°	194.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	102 C°	215.6 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	131 C°	267.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.