Eltex® P KS409

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المزايا والميزات Eltex® P KS409 هو بوليمر عشوائي يحتوي على نسبة عالية من الإيثيلين، وقد تم تطويره للاستخدام بشكل أساسي كطبقة مانعة للتسرب في "الأغشية ثنائية التوجه المبثوقة". لا يحتوي على أي إضافات خاصة وبالتالي يحظى بتقدير خاص من قبل المستخدمين الذين يرغبون في استخدام "صيغهم" الخاصة. التطبيقات بوليمر عشوائي تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "الأغشية ثنائية التوجه المبثوقة"، ومناسب أيضًا للأغشية المصبوبة المبثوقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب البثق المشترك بثق الأفلام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	62	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	700 MPa	101526.6 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	115 C°	239.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	120 C°	248.0 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	134 C°	273.2 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.