Eltex® P KS414

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الفوائد والميزات Eltex® P KS414 هو بوليمر عشوائي ذو محتوى إيثيلين عالي، تم تطويره للاستخدام في المقام الأول كطبقة مانعة للتسرب في "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك". يحتوي على عوامل انزلاق ومضادة للالتصاق. التطبيقات بوليمر عشوائي تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "فيلم ثنائي المحور بالبثق المشترك"

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق انزلاق	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق بوليمر مشترك عشوائي انزلاق	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.3 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	62	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	115 C°	239.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	120 C°	248.0 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	134 C°	273.2 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.