Eltex® P KS607

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الفوائد والميزات ELTEX® P KS607 هو راتينج بخصائص سطح محسنة، تم تطويره خصيصًا لطبقة الجلد المتقبلة للمعادن في تطبيقات الأغشية المعدنية. تم تصميم هذا الراتينج أيضًا خصيصًا لتحقيق احتفاظ جيد بالمعالجة بمرور الوقت قبل وبعد التمعدن بالإضافة إلى خصائص حاجز جيدة على الأغشية المعدنية. يسمح تركيبه المتكيف جيدًا بإنتاج أغشية بخصائص ضبابية ولمعان محسنة. تطبيقات كوبوليمر بوتين لطبقة الجلد المعدنية في الأغشية المشتركة البثق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	راتنج حاجز مونومر مشترك بوتين بوليمر مشترك قابل للتعدين	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	البثق المشترك	-	
	بثق الأفلام	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	850 MPa	123282.3 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	121 C°	249.8 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	70.0 C°	158.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	129 C°	264.2 F°	ISO 306/A50
ذروة درجة حرارة الانصهار	145 C°	293.0 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.