Eltex® P KV309

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين - إغلاق حراري المزايا والميزات ELTEX® P KV309 عبارة عن بوليمر ثلاثي عشوائي يوصى باستخدامه كطبقات إغلاق لعمليات الأغشية الموجهة وغير الموجهة لإنتاج أغشية التعبئة والتغليف. لا يحتوي على أي مواد مضافة تقنية. تم تطويره خصيصًا لطبقات الإغلاق لـ "أغشية BOPP متعددة الطبقات المنفوخة" لتعبئة المواد الغذائية والتقنية والتغليف الزائد ضبابية منخفضة ووضوح ولمعان عالي درجة حرارة إغلاق منخفضة (108 درجة مئوية) تطبيقات بوليمر ثلاثي عشوائي مصمم خصيصًا لتطبيق القولبة بالحقن بوليمر ثلاثي عشوائي مصمم خصيصًا لما يسمى بعملية "الفقاعة المزدوجة" وتطبيق الأغشية المصبوبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف المواد الغذائية فيلم موجه التعبئة والتغليف	- - -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	600 MPa	87022.8 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	108 C°	226.4 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	108 C°	226.4 F°	ISO 306/A50
درجة حرارة الانصهار	128 C°	262.4 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.