Eltex® P KV333

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين - فوائد وميزات ختم الحرارة ELTEX® P KV333 هو بوليمر ثلاثي عشوائي تم تطويره خصيصًا لطبقات الختم لأغشية BOPP متعددة الطبقات المنفوخة لتعبئة المواد الغذائية والتقنية. يحتوي على مادة مضافة مضادة للالتصاق فقط. تم تطويره خصيصًا لطبقات الختم من "أغشية BOPP متعددة الطبقات المنفوخة" لتعبئة المواد الغذائية والتقنية والتغليف الزائد ضبابية منخفضة ووضوح ولمعان عاليان درجة حرارة ختم منخفضة (108 درجة مئوية)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	650 MPa	94274.7 psi	ISO 178
عتبة الختم الحراري	108 C°	226.4 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	128 C°	262.4 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.