Eltex® TUB 433-NA00

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex TUB 433-NA00 عبارة عن كوبوليمر ذي معدل تدفق منخفض للذوبان، ومثبت للحرارة على المدى الطويل، ومقاوم للصدمات العالية لتطبيقات الأنابيب والقولبة بالنفخ وبثق الصفائح. يوفر توازنًا جيدًا جدًا بين الصلابة - قوة التأثير (حتى في درجة الحرارة المنخفضة) وقابلية المعالجة الممتازة.
التطبيقات: أنابيب / وصلات غير مضغوطة القولبة بالنفخ بثق الصفائح الفوائد والميزات: مقاومة عالية للصدمات صلابة جيدة قوة ذوبان ممتازة ثبات حراري طويل الأمد قابلية معالجة ممتازة (لبثق الأنابيب ذات الجدران الصلبة والمنظمة)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	قوة انصهار جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	تدفق منخفض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة صلابة متوسطة	- -	
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ تجهيزات Piping ورقة	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق Pipe Extrusion بثق الألواح	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1500 MPa	217557.0 psi	-
إجهاد الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	9.0 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	7.0 kJ/m² 18 kJ/m² kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 8.56 ft·lb/in² -	ISO 179/1eA - - -

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 95.0	F° 203.0	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	C° 155	F° 311.0	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	C° 165	F° 329.0	ASTM D3417
وقت تحفيز الأكسدة	min	-	DIN EN 728

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.