EVICOM™ GA3/842

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVICOM™ GA3/842 عبارة عن مادة مرنة من كلوريد البولي فينيل. وهو متوفر في أوروبا للبثق. السمات الهامة لـ EVICOM™ GA3/842 هي: متوافق مع RoHS، مرونة جيدة، التطبيق النموذجي لـ EVICOM™ GA3/842: الأسلاك والكابلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل غرض عام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	BS 7655 2 ISO 6722 3	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	BS 2782 620A
صلابة الديورومتر	84	-	BS 2782 365B
ليونة BS	30	-	BS 2782 365A

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاحتفاظ باستطالة الشد	99 %	-	BS EN 60811-1-1.2
الاحتفاظ بقوة الشد	93 %	-	BS EN 60811-1-1.2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد	-35 C°	-31.0 F°	BS 2782 151A
المرونة الباردة	-25 C°	-13.0 F°	BS 2782 150B

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت مقاومة العزل	99 Mohms·km	-	-
المقاومة الحجمية	2.7E+13 ohms·cm	-	BS 2782 230A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الكتلة	0.200 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.8 MPa	2291.6 psi	BS EN 60811-1-1.1
استطالة الشد	250 %	-	BS EN 60811-1-1.1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.