EVICOM™ GD2/815

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVICOM™ GD2/815 هي مادة من كلوريد البولي فينيل المرن. وهي متوفرة في أوروبا للبثق. السمات الهامة لـ EVICOM™ GD2/815 هي: متوافقة مع توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) مرونة جيدة التطبيق النموذجي لـ EVICOM™ GD2/815: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل عزل سلك مرن	- -	- -
تصنيفات الوكالة	BS 7655 2	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.49 g/cm³	-	BS 2782 620A
صلابة الديورومتر	88	-	BS 2782 365B
ليونة BS	23	-	BS 2782 365A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد	-30 C°	-22.0 F°	BS 2782 151A
المرونة الباردة	-5 C°	23.0 F°	BS 2782 150B
استقرار الحرارة	min 50.0	-	BS EN 60811-3-3.2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت مقاومة العزل	550 Mohms·km	-	-
المقاومة الحجمية	1.5E+14 ohms·cm	-	BS 2782 230A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الكتلة	1.10 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	BS EN 60811-1-1.1
استطالة الشد	250 %	-	BS EN 60811-1-1.1

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد	-4.0 %	-	BS EN 60811-1-1.2
التغير في الاستطالة القصوى	-9.0 %	-	BS EN 60811-1-1.2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.