EVICOM™ GH1/119

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVICOM™ GH1/119 هي مادة من كلوريد البولي فينيل المرن. وهي متوفرة في أوروبا للبثق.
السمات الهامة لـ EVICOM™ GH1/119 هي: جماليات جيدة مرونة جيدة مقاومة للحرارة التطبيق النموذجي لـ EVICOM™ GH1/119: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	تغليف الأسلاك	-	-
تصنيفات الوكالة	BS 7655 القسم 4.2: 2000. الأنواع 5 & 4.	-	-
	القسم 3.1: 1997. النوع TI3	-	-
	تصنيف CSA غير محدد	-	-
	UL تصنيف غير محدد		

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.36 g/cm³	-	BS 2782 620A
صلابة شور	92	-	BS 2782 365B
ليونة BS	18	-	BS 2782 365A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد	-30 C°	-22.0 F°	BS 2782 151A
المرونة الباردة	-13 C°	8.6 F°	BS 2782 150B
استقرار الحرارة	6.7 hr	-	BS EN 60811-3-3.2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت مقاومة العزل	920 Mohms·km	-	-
المقاومة الحجمية	2.5E+14 ohms·cm	-	BS 2782 230A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الكتلة	0.600 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.2 MPa	2639.69 psi	BS EN 60811-1-1.1
انفعال الشد	250 %	-	BS EN 60811-1-1.1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	6.0 %	-	BS EN 60811-1-1.2
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	20 %	-	BS EN 60811-1-1.2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.