EVICOM™ GL4/443

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المواصفات: BS 7655: القسم 4.3: 2000. النوع 8 * مُصاغ بدون إضافات تعتمد على الرصاص * قد لا يكون مناسبًا لكابلات RF2316

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) لمعان متوسط	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات درجة حرارة منخفضة	- -	- -
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.30 g/cm³	-	BS 2782 620A
صلابة الديورومتر	69	-	BS 2782 365B
ليونة BS	54	-	BS 2782 365A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد	-55 C°	-67.0 F°	BS 2782 151A
المرونة الباردة	-50 C°	-58.0 F°	BS 2782 150B

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت مقاومة العزل	0.037 Mohms·km	-	-
المقاومة الحجمية	1.0E+10 ohms·cm	-	BS 2782 230A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الكتلة	0.300 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.2 MPa	2204.58 psi	BS 2782 320A
استطالة الشد	310 %	-	BS 2782 320A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.