EVICOM™ RG7/760

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: درجة بثق معتمة ومثبتة بالرصاص التطبيق: بثق مقاطع صلبة عامة المواصفات: تأثير متوسط BS 476 الجزء 7: 1987: الفئة 1Y محتوى <1: VCM، EEC- 81/432CEE جزء في المليون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت الرصاص	-	-
الميزات	ثبات جيد مقاومة صدمات متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	مظاهر	-	-
تصنيفات الوكالة	BS 476 الجزء 7، الفئة I تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد	- -	- -
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق المظهر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³ 1.47 g/cm³ 1.49	- - -	BS 2782 620A - -
صلابة روكويل	115	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2800	psi 406106.4	ASTM D638
قوة الشد	MPa 44.0	psi 6381.67	BS 2782

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 78.0	F° 172.4	BS 2782 120B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/6.0E-5 cm/cm C°	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	W/m/K 0.16	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+14 ohms	-	BS 2782
المقاومة الحجمية	5.0E+14 ohms·cm	-	BS 2782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.