EVICOM™ RI5/161

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: درجة قولبة مثبتة بالكالسيوم والزنك التطبيق: قولبة بالحقن منخفضة التأثير الخصائص: تم اختيار المكونات في هذه التركيبة لإعطاء أداء محسّن للتجوية محتوى <1 :VCM، EEC- 81/432CEE جزء في المليون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت الكالسيوم والزنك	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات ثبات جيد مقاومة جيدة للعوامل الجوية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	BS 2782 620A
صلابة روكويل	115	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2500 MPa	362595.0 psi	ASTM D638
قوة الشد	41.0 MPa	5946.56 psi	BS 2782

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	47.0 C°	116.6 F°	BS 2782 121A
درجة حرارة تليين فيكات	54.0 C°	129.2 F°	BS 2782 120B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.0E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.16 W/m/K	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+14 ohms	-	BS 2782
المقاومة الحجمية	5.0E+14 ohms·cm	-	BS 2782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.