EVICOM™ VN225/3

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVICOM™ VN225/3 عبارة عن مادة كلوريد البوليفينيل المرنة. وهي متوفرة في أوروبا للبثق. السمة الأساسية لـ EVICOM™ VN225/3: متوافقة مع RoHS. التطبيق النموذجي لـ EVICOM™ VN225/3: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تغليف الكابل	-	-
تصنيفات الوكالة	BS 7655 2	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة لون طبيعي غير شفاف	- - -	- - -
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.37 g/cm³	-	BS 2782
صلابة الديورومتر	74	-	BS 2782
ليونة BS	48	-	BS 2782

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد	C°	-	BS 2782
المرونة الباردة	-29 C°	-20.2 F°	BS 2782

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.4 MPa	1943.51 psi	IEC 811-1-1
استطالة الشد	310 %	-	IEC 811-1-1

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	9.6E+12 ohms·cm	-	BS 2782
قوة العزل الكهربائي	13 kV/mm	-	BS 2782
مؤشر الأكسجين	22 %	-	ISO 4589-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150 °C	302.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150 °C	302.0 °F	-
درجة حرارة المحول	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	160 °C	320.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.