Vaycron® XA78399

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: مطاط حراري مرن أساسه الفينيل اللون: أسود وطبيعي التطبيقات: مواصفات حشية تلميع الحدائق الشتوية: يتوافق مع BS7412 الفئة أ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حشيات	-	-
تصنيفات الوكالة	BS 7412:2002 الفئة A	-	-
المظهر	أسود لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.35 g/cm³	-	BS 2782
صلابة شور	65	-	BS 2782
ليونة BS	61 %	-	BS 2782

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	-23 C°	-9.4 F°	BS 2782

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة	نجاح (عند إجهاد 1.1%)	-	BS EN 4599:1997

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	11.5 MPa	1667.94 psi	BS 2782
استطالة الشد	330 %	-	BS 2782
مجموعة الضغط	60 %	-	BS 2782

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.