FLEXAREN® 14003

المصنع	Innospec Leuna GmbH	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FLEXAREN® 14003 - كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات عالي الجودة مع محتوى 14% من فينيل أسيتات. يتم تصنيعه عن طريق عملية أنبوبية عالية الضغط. FLEXAREN® 14003 أكثر مرونة من LDPE ومتوافق مع مجموعة واسعة من البوليمرات. يمكن معالجته بنفس المعدات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	رغوة	-	-
	خرطوم	-	-
	لف بالتمدد	-	-
تصنيفات الوكالة	EU 10/2011	-	-

المظهر

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	شفاف/شبه شفاف لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.934 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	14.0 %wt	-	-
صلابة شور		- - -	ISO 868 - -
	91 35		

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/1BA
	19.0 MPa 4.30 MPa	2755.72 psi 623.66 psi	- -
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/1BA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	65.0 C°	149.0 F°	ISO 306/A

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	100-150 °C	212.0 - 302.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	100-150 °C	212.0 - 302.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.