FLEXAREN® 18000

المصنع	Innospec Leuna GmbH	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FLEXAREN® 18000 - بوليمر مشترك من أسيتات فينيل الإيثيلين عالي الجودة مع محتوى 18٪ من أسيتات الفينيل. يتم تصنيع FLEXAREN® 18000 بواسطة عملية أنبوبية عالية الضغط وهو أكثر مرونة من LDPE ومتوافق مع مجموعة واسعة من البوليمرات. يمكن معالجته بنفس المعدات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مرونة جيدة شفافية عالية مرونة درجة حرارة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم لف بالتمدد تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EU 10/2011	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف لون طبيعي	- -	- -
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	حبيبات	-	
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.939 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	18.0 %wt	-	-
صلابة شور		- - -	ISO 868 - -
	89 36		

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/1BA
	26.0 MPa	3770.99 psi	-
	4.50 MPa	652.67 psi	-
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/1BA
قوة الشد		-	ISO 527-3
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
	27.0 MPa	3916.03 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	66.0 C°	150.8 F°	ISO 306/A

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	100-150 °C	212.0 - 302.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.