FLEXAREN® 18020

المصنع	Innospec Leuna GmbH	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FLEXAREN® 18001 - بوليمر مشترك عالي الجودة من إيثيلين فينيل أسيتات مع محتوى 18٪ من فينيل أسيتات. يتم تصنيعه بواسطة عملية أنبوبية عالية الضغط FLEXAREN® 18020 أكثر مرونة من LDPE ومتوافق مع مجموعة واسعة من البوليمرات. يمكن معالجته بنفس المعدات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مرونة جيدة ترطيب سريع	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء مادة مركزة مانعات التسرب	- - -	- - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	18.0 %wt	-	-
صلابة شور		-	ISO 868
	84	-	-
	30	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/1BA
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	3.90 MPa	565.65 psi	-
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/1BA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	50.0 C°	122.0 F°	ISO 306/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	100-150 C°	212.0 - 302.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.