

## Cellophane™ 300P

المصنع	Innovia Films .Ltd	الفئة	,Cellulose Regenerated
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

أغشية نفاذية غير مطلية أغشية شفافة للتطبيقات التي لا تتطلب حماية من الرطوبة مرجع الأدبيات:  
A200

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM F1927	cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> /24 0.1903 hr	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 2.95 hr	معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	
Internal Method	mil 0.8189	µm 20.8	قياس الفيلم	
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 33.3	العائد	

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.