

Cellophane™ 340 Rayo M

المصنع	Innovia Films .Ltd	الفئة	,Cellulose Regenerated
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أغشية حاجز مطلية لتطبيقات التعبئة والتغليف معدنية، أغشية ذات حاجز عالي، قابلة للإحكام الحراري من جانب واحد. مرجع الأدبيات: A340

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	راتنج حاجز	الميزات
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	
-	-	قابل للإغلاق الحراري	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	معدن - شفاف	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 230.0 - 89.96	C° 32.2-110	درجة حرارة بدء الختم
ASTM F1927	/cm ³ /100 in ² 0.06515 hr 24	cm ³ /m ² /24 hr 1.01	معدل نفاذية الأكسجين (رطب)
ASTM E96	-	/g·mm/m ² /atm 0.13 hr 24	معدل نفاذية بخار الماء
Internal Method	mil 0.9291	µm 23.6	قياس الفيلم
Internal Method	-	m ² /kg 29.4	العائد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.