

Cellophane™ 400P23

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------|---------------------------|
| المصنع | Innovia Films .Ltd | الفئة | ,Cellulose Regenerated |
| المادة المألثة | - | الحالة | متوفر - جاهز للتصدير |

وصف المنتج

أفلام السليلوز غير المطلية لتطبيقات التعبئة فيلم شفاف للتطبيقات التي لا تتطلب الحماية من الرطوبة. مرجع الأدبيات: A200

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قابل للتحلل البيولوجي | الميزات |
| - | - | شفافية عالية | |
| - | - | محتوى مورد متجدد | |
| - | - | فيلم | الاستخدامات |
| - | - | التعبئة والتغليف | |
| - | - | شفاف/شبه شفاف | المظهر |
| - | - | فيلم | الأشكال |

| الخواص الميكانيكية | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية | | |
| ASTM F1927 | cm ³ /100 in ² /24 | 0.1935 hr | cm ³ /m ² /24 | 3.00 hr | معدل نفاذية الأكسجين (رطب) |
| Internal Method | mil | 1.09 | µm | 27.8 | قياس الفيلم |
| Internal Method | - | - | m ² /kg | 25.0 | العائد |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.