

Cellophane™ 400PUT

Cellulose Regenerated	الفئة	Innovia Films .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

أفلام قاعدة غير قابلة للختم بالحرارة أفلام السليلوز المعاد توليدها (RCF) غير المطلية ذات قوة ميكانيكية عالية. تم تطوير 400/450/500PUT للاستخدام كقاعدة لصناعة الأشرطة اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	شريط لاصق	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D1894	-	-	معامل الاحتكاك	
-	-	0.50		
-	-	0.70		
-	mil 1.1	µm 28	سمك الفيلم - المُختبر	
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع	
-	-	MPa		
-	-	MPa		
ASTM D882	-	-	قوة الشد	
-	psi 18129.75	MPa 125		
-	psi 10152.66	MPa 70.0		
ASTM D882	-	-	استطالة الشد	
-	-	% 22		
-	-	% 70		
ASTM F1927	cm ³ /100 in ² /24 0.0645	cm ³ /m ² /24 1.00	معدل نفاذية الأكسجين	
	hr	hr	(رطب)	
Internal Method	-	m ² /kg 25.0	العائد	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact**
المسؤول:

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.