

Cellophane™ CelloPlus™ M (Metallized)

المصنع	Innovia Films .Ltd	الفئة	,Cellulose Regenerated
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أفلام الحاجز المطلية لتطبيقات التعبئة هيكل مركب من السليلوز المعزز يتكون من طبقتين رقيقتين من أفلام السليلوز مع شبكة بوليمرية مركزية رقيقة قابلة للختم بالحرارة من الجهتين. مرجع الأدبيات: A500

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للإغلاق الحراري محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف	- -	- -
المظهر	معدن - شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	210.02 - 109.94 F°	C° 43.3-98.9	درجة حرارة بدء الختم
ASTM F1927	-	cm ³ /m ² /24 hr	معدل نفاذية الأكسجين (رطب)
ASTM E96	-	g·mm/m ² /atm/24 hr	معدل نفاذية بخار الماء
Internal Method	mil 1.6	μm 40.6	قياس الفيلم
Internal Method	-	m ² /kg 16.8	العائد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.