NatureFlex™ 110NP

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع أغشية NatureFlex من لب الخشب المتجدد الذي يتم حصاده من المزارع التي تطبق مبادئ الإدارة الحرجية الجيدة. يتم تحقيق قابلية الإغلاق الحراري وخصائص الحاجز من خلال تقنيات الطلاء الخاصة بشركة Innovia Films. مرجع الأدبيات: N200 فيلم شفاف غير قابل للإغلاق الحراري لتطبيقات مثل صناعة الأكياس وحيث لا تكون هناك حاجة إلى حاجز للرطوبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي شفافية عالية محتوى مورد متجدد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	3.10 cm³/m²/24 hr	0.2 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	1500 g/m²/24 hr	96.75 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
قياس الفيلم	27.7 µm	1.09 mil	Internal Method
العائد	25.0 m²/kg	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العروض المثالية للحافة	142.24 cm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.