NatureFlex™ 120 NE

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NatureFlex™ 120 NE هو منتج من السليلوز المتجدد. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: فيلم. تشمل الخصائص: صديقة للبيئة / خضراء، مقاومة للمواد الكيميائية، وضوح، قابلية إغلاق جيدة، لمعان عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	الطي الثابت واحتفاظ الالتواء	-	-
	حاجز النكهة والرائحة	-	-
	حاجز الغاز	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاوم للزيت	-	
	محتوى مورد متجدد	-	
الاستخدامات	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.30	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	 MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
قوة الشد	 MPa 124 MPa 68.9	- psi 17984.71 psi 9993.12	ASTM D882 - -
استطالة الشد	 % 22 % 70	- - -	ASTM D882 - -
قوة الختم	N/mm 0.15	-	Internal Method
درجة حرارة بدء الختم	C° 79.4-199	F° 390.2 - 174.92	Internal Method
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	cm³/m²/24 3.10 hr	cm³/100 in²/24 0.2 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	g/m²/24 hr 31	g/100 in²/24 hr 2.0	ASTM E96
قياس الفيلم	µm 30.0	mil 1.18	Internal Method
العائد	m²/kg 23.3	-	Internal Method

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	90	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1000

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.