# NatureFlex™ 22D-NE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Innovia Films Ltd. | **الفئة** | Cellulose, Regenerated |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مرجع الأدبيات: N320 فيلم مطلي من جانب واحد للتصفيح على الورق ومواد البوليمر الحيوي الأخرى

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابل للتحلل البيولوجي<br>قابل للتحلل إلى سماد عضوي<br>محتوى مورد متجدد | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | فيلم<br>Laminates<br>التعبئة والتغليف<br>Stationary Supplies | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | فيلم | - | - |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة بدء الختم** | 80.0-200 °C | 176.0 - 392.0 °F | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل نفاذية الأكسجين (رطب)** | 3.00 cm³/m²/24 hr | 0.1935 cm³/100 in²/24 hr | ASTM F1927 |
| **نفاذية بخار الماء** | 50 g/m²/24 hr | 3.23 g/100 in²/24 hr | ASTM E96 |
| **قياس الفيلم** | 22.2 µm | 0.874 mil | Internal Method |
| **العائد** | 31.3 m²/kg | - | Internal Method |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **العروض المثالية للحافة** | 1300 | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.