NatureFlex™ 30NVR

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مرجع الأدبيات: N530 فيلم شفاف قابل للإغلاق الحراري من الجانبين مع حاجز رطوبة متوسط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	قابل للإغلاق الحراري	-	-
	شفافية عالية	-	-
	حاجز الرطوبة	-	-
	محتوى مورد متجدد	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة بدء الختم	200-80.0 °C	176.0 - 392.0 °F	-
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	3.00 cm³/m²/24 hr	0.1935 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	120 g/m²/24 hr	7.74 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
قياس الفيلم	29.9 µm	1.18 mil	Internal Method
العائد	23.3 m²/kg	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العروض المثالية للحافة	1100 1500	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.