NatureFlex™ 90NE White

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع أغشية NatureFlex من لب الخشب المتجدد الذي يتم حصاده من المزارع التي تطبق مبادئ إدارة الغابات الجيدة. يتم تحقيق قابلية الإغلاق الحراري وخصائص الحاجز من خلال تقنيات الطلاء الخاصة بـ Innovia Films. مرجع الأدبيات: N310 فيلم مصبوغ أبيض، قابل للإغلاق الحراري من الجانبين، مع حاجز رطوبة محسن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	قابل للإغلاق الحراري	-	-
	حاجز الرطوبة	-	-
	محتوى مورد متجدد	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة بدء الختم	199-79.4 °C	174.92 - 390.2 °F	-
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	3.10 cm³/m²/24 hr	0.2 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	31 g/m²/24 hr	2.0 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
قياس الفيلم	23.1 µm	0.9094 mil	Internal Method
العائد	29.9 m²/kg	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العروض المثالية للحافة	129.54 149.86 cm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.