NatureFlex™ NE30 (42µ)

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NatureFlex™ NE30 (42µ) هو منتج من السليلوز المتجدد. وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: فيلم. تشمل الخصائص: صديقة للبيئة/خضراء، مقاومة كيميائية، نقاء، قابلية جيدة للإغلاق، لمعان عالي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	الطي الثابت واحتفاظ الالتواء	-	-
	حاجز النكهة والرائحة	-	-
	حاجز الغاز	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	قابل للإغلاق الحراري	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	حاجز الرطوبة	-	-
	مقاوم للزيت	-	
	محتوى مورد متجدد	-	
الاستخدامات	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.30	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	 MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
قوة الشد	 MPa 125 MPa 70.0	- psi 18129.75 psi 10152.66	ASTM D882 - -
استطالة الشد	 % 22 % 70	- - -	ASTM D882 - -
قوة الختم	N/mm 0.16	-	Internal Method
درجة حرارة بدء الختم	C° 80.0-200	F° 392.0 - 176.0	Internal Method
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	cm³/m²/24 3.00 hr	cm³/100 in²/24 0.1935 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	 g/m²/24 hr 15 g/m²/24 hr 15 g/m²/24 hr 30	- g/100 in²/24 hr 0.9675 g/100 in²/24 hr 0.9675 g/100 in²/24 hr 1.94	- DIN 53122 BS 3177 ASTM E96
قياس الفيلم	µm 41.3	mil 1.63	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			Internal Method
العائد	16.8 m²/kg	-	Internal Method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	90	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.