NatureFlex™ NM (23µ)

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NatureFlex NM متوفر مع سطح معدني ملفوف إما للداخل أو للخارج من البكرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	الطي الثابت واحتفاظ الالتواء	-	-
	حاجز النكهة والرائحة	-	-
	حاجز الغاز	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	حاجز ضوئي	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	حاجز الرطوبة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم للزيت محتوى مورد متجدد	- -	
الاستخدامات	فيلم	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.50	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قياس الفيلم	µm 23.3	mil 0.9173	Internal Method
العائد	m²/kg 29.9	-	Internal Method
معامل الاحتكاك		- - -	ASTM D1894 - -
المعامل القاطع		- - -	ASTM D882 - -
قوة الشد	MPa 125 MPa 70.0	- psi 18129.75 psi 10152.66	ASTM D882 - -
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	ASTM D882
	22 %	-	-
	70 %	-	-
قوة الختم	2.7 N/mm	-	Internal Method
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	3.00 cm³/m²/24 hr	0.1935 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	10 g/m²/24 hr	0.645 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.