NatureFlex™ NP 140

المصنع	Innovia Films .Ltd	**الفئة**	,Cellulose Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NatureFlex™ NP 140 هو منتج من السليلوز المتجدد. وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات NatureFlex™ NP 140 الأكياس/البطانات، وتطبيقات الطلاء، والأفلام. تشمل الخصائص: صديقة للبيئة/خضراء، نقاء، لمعان عالي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للضباب	-	-
	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	الطي الثابت واحتفاظ الالتواء	-	-
	قابلية طباعة ممتازة	-	-
	حاجز النكهة والرائحة	-	-
	حاجز الغاز	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	
	محتوى مورد متجدد	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكياس فيلم Laminates	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.30 0.50	- - -	ASTM D1894 - -
المعامل القاطع	MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
قوة الشد	MPa 124 MPa 68.9	- psi 17984.71 psi 9993.12	ASTM D882 - -
استطالة الشد	% 22 % 70	- - -	ASTM D882 - -
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	cm³/m²/24 2.95 hr	cm³/100 in²/24 0.1903 hr	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	g/m²/24 hr 1500	g/100 in²/24 hr 96.75	ASTM E96
قياس الفيلم	µm 34.8	mil 1.37	Internal Method
العائد	m²/kg 20.0	-	Internal Method

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللمعان	100	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.