NatureFlex™ NVS 120

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NatureFlex™ NVS 120 هو منتج من السليلوز المتجدد. وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات NatureFlex™ NVS 120 الحقائب / البطانات والأفلام والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: صديقة للبيئة / خضراء، مقاومة كيميائية، وضوح، قابلية جيدة للغلق، صلابة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للضباب	-	-
	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	الطي الثابت واحتفاظ الالتواء	-	-
	قابلية طباعة ممتازة	-	-
	حاجز النكهة والرائحة	-	-
	حاجز الغاز	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	قابل للإغلاق الحراري	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم للزيت محتوى مورد متجدد شبه منفذ	- - -	
الاستخدامات	أكياس فيلم تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.25 0.25	- - -	ASTM D1894 - -
المعامل القاطع	MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
قوة الشد	MPa 124 MPa 68.9	- psi 17984.71 psi 9993.12	ASTM D882 - -
استطالة الشد	% 22 % 70	- - -	ASTM D882 - -
قوة الختم	N/mm 0.12	-	Internal Method
درجة حرارة بدء الختم	C° 90.6-199	F° 390.2 - 195.08	Internal Method
			ASTM F1927

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	3.10 cm³/m²/24 hr	0.2 cm³/100 in²/24 hr	
نفاذية بخار الماء	370 g/m²/24 hr	23.87 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
قياس الفيلم	30.0 µm	1.18 mil	Internal Method
العائد	23.3 m²/kg	-	Internal Method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	110	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.