Arlatex® 1215E

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: A1215E عبارة عن تشتت مائي لبوليمر ستايرين-بوتادين مكربن يتم تصنيعه عن طريق البلمرة في مستحلب. التطبيقات: A1215E هو منتج متعدد الاستخدامات للغاية يسمح بتطبيقه لاستخدامات مختلفة حيث يمنح أيضًا خصائص خاصة في كل منها. يوصى به في تلك التطبيقات التي تتطلب صلابة عالية وقوة شد ، بالإضافة إلى مقاومة للماء والمذيبات (تشطيب المنسوجات ، والواجهات ، وما إلى ذلك) وزيت السيارات (المرشحات). كما أنه يجد تطبيقًا ممتازًا بالاشتراك مع الراتنجات المثبتة بالحرارة حيث يتم إعطاء بعض المرونة في التشطيب النهائي دون التقليل من مقاومته.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	مرشحات	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مضافات مضادة للأكسدة	غير ملطخ	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0-9.0	-	Internal Method
محتوى المواد الصلبة	45-51 %	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	mPa·s	-	Internal Method
مستحلب	أنيوني	-	-
الاستقرار الميكانيكي	min 30.0	-	Internal Method
درجة الحرارة	-42.0 °C	-43.6 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.